

Technische Daten Trenn- u. Schutzvlies, mechanisch verfestigt
 aus 100 % Synthefasern multicolor

TENAX Geotextil			3740 *	3750 **	3760 *	3780 *	37100 **
Flächenmasse	g/m ²		400	500	600	800	1000
Dicke	mm		3,6	4,1	4,5	7,0	8,5
Höchstzugkraft	längs	kN/m	5,0	6,0	7,0	20,0	27,0
Höchstzugkraft	quer	kN/m	10,0	15,0	16,0	40,0	56,0
HZK - Dehnung	längs	%	110	120	120	100	90
HZK - Dehnung	quer	%	70	90	90	75	60
Stempeldurchdrückkraft x-s		N	1.400	2.200	2.300	4.500	6.000
Robustheitsklasse		GRK	2	3	3	5	5
Öffnungsweite		mm	0,160	0,140	0,120	0,110	0,090

Rollenabmessungen:						
Breite	m	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Länge	m	50	50	50	25	25
Fläche / Rolle	m ²	100	100	100	50	50
Gewicht / Rolle	kg	44	55	66	44	55
		Einzelrollen in Folie (schwarz) verpackt				
Rolle stehend / Palette	VPE	5	5	5	5	5
Fläche / Palette	m ²	500	500	500	250	250
Gewicht / Palette	kg	205	255	330	205	255
* auf Anfrage		** in der Regel Lagerware - weitere Grammaturen / Abmessungen auf Anfrage				

Alle Angaben sind Mittelwerte aus Standardversuchen auf der Grundlage gültiger Prüfnormen, die den üblichen Produktionsschwankungen unterliegen. Die gleichbleibende Qualität ist nach DIN ISO 9001 gesichert. Das Recht auf Produktänderung zu gegebener Zeit behalten wir uns vor.